



## SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Data  
opracowania:  
10.12.2019

NAZWA SUROWCA: **REGRANULAT LLDPE BEZBARWNY MFI: 2,40 - 2,70 g/10min.**

WSAD: ODPAD WIELOWARSTWOWEJ FOLII STRETCH LLDPE 85%, LDPE 10 %, PP 5%

PRZEZNACZENIE: WYTŁACZANIE Z ROZDMUCHEM, WYLEWANIE, WTRYSK (FOLIE RĘKAWOWE, FOLIE WYLEWANE, POJEMNIKI, DETALE)

### PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- REGRANULAT (wielkość): 3-5 mm
- GĘSTOŚĆ NASYPOWA: 500 - 550 g/dm<sup>3</sup>
- GĘSTOŚĆ: 0,923 - 0,925 g/dm<sup>3</sup>
- WSKAŹNIK SZYBKOŚCI PŁYNIĘCIA (190°C/2,16 kg) ISO 1133 2,40 - 2,70 g/10min.
- TEMPERATURA MIĘKNIENIA (Vicata) ISO 306 91°C
- WILGOTNOŚĆ < 0,1 %

### CZYSTOŚĆ:

- FILTRACJA: 125 µm
- ZAWARTOŚĆ PYŁU: (wielkość <0,3mm) [%]: max. 0,15
- ZAWARTOŚĆ PVC [ppm]: 0 - 15
- ZAWARTOŚĆ PP [%]: <5
- ZAWARTOŚĆ PE-LD [%]: max 10
- ZAWARTOŚĆ: PE-LLD [%]: nie mniej niż 85
- ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE [%]: 0,2

### KOLOR:

- BEZBARWNY (NATURALNY)

### SPOSÓB PAKOWANIA i PRZECHOWYWANIA:

- MATERIAŁ W SZCZELNIE ZAMKNIĘTYCH BIG BAGACH O WADZE: 1000 kg - 1150 kg
- BIG BAGI USTAWIONE NA PALETACH PRZEMYSŁOWYCH W ZADASZONEJ HALI MAGAZYNOWEJ
- SPOSÓB PAKOWANIA UMOŻLIWIAJĄCY STABILNĄ, PIONOWĄ POZYCJĘ
- KAŻDY BIG BAG OZNACZONY NAZWĄ PRODUCENTA, NAZWĄ HANDLOWĄ, TYPEM SUROWCA, WAGĄ NETTO ORAZ TARĄ

TRANSPORT:

- TRANSPORT DOZWOLONY TYLKO SAMOCHODAMI CIĘŻAROWYMI LUB KONTENERAMI, WYPOSAŻONYMI W STABILNE ŚCIANY BOCZNE I/LUB PASY UMOŻLIWIAJĄCE SPIĘCIE BIG BAGÓW PO ZAŁADUNKU
- PIĘTROWANIE PALET JEST NIEDOPUSZCZALNE