



KARTA MATERIAŁOWA

Data
opracowania:
23.04.2020

NAZWA SUROWCA: **REGRANULAT PP/PE**
WYPRODUKOWANY Z: **POPRODUKCYJNY ODPAD Z WYROBÓW HIGIENICZNYCH
(ŚCINKI LAMINATU WŁÓKNINY PP ORAZ FOLII LDPE
Z PRODUKCJI PIELUCH)**
PRZEZNACZENIE: **WTRYSK**

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- GRANULACJA 2 - 4 mm
- GĘSTOŚĆ 0,990 - 1,080 g/cm³
- MFR 22-27g/10 min(230°C/2,16kg)ISO1133
- WILGOTNOŚĆ < 1 %

SKŁAD/CZYSTOŚĆ:

- ZAWARTOŚĆ PP [%]: 55 - 70
- ZAWARTOŚĆ PE [%]: 15 - 20
- ZAWARTOŚĆ TALKU: [%]: 15-18
- ZAWARTOŚĆ PYŁU (wielkość <0,3mm) [%]: max. 0,1

KOLOR:

- CZARNY (DOZOWANIE 2%)

SPOSÓB PAKOWANIA i PRZECHOWYWANIA:

- MATERIAŁ W SZCZELNIE ZAMKNIĘTYCH BIG BAGACH O WADZE NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 1100 KG KAŻDY
- BIG BAGI USTAWIONE NA PALETACH PRZEMYSŁOWYCH W ZADASZONEJ HALI MAGAZYNOWEJ
- SPOSÓB PAKOWANIA UMOŻLIWIAJĄCY STABILNĄ, PIONOWĄ POZYCJĘ
- KAŻDY BIG BAG OZNACZONY NAZWĄ PRODUCENTA, NAZWĄ HANDLOWĄ, TYPEM SUROWCA, KOLOREM ORAZ WAGĄ NETTO

TRANSPORT:

- TRANSPORT DOZWOLONY TYLKO SAMOCHODAMI CIĘŻAROWYMI LUB KONTENERAMI, WYPOSAŻONYMI W STABILNE ŚCIANY BOCZNE I/LUB PASY UMOŻLIWIAJĄCE SPIĘCIE BIG BAGÓW PO ZAŁADUNKU
- PIĘTROWANIE PALET JEST NIEDOPUSZCZALNE